


 **SPRIMOGLASS**

# Triple vitrage Opti<sup>3</sup> E-Green


Le nouveau triple vitrage du futur  
à très hautes performances !



Ultra performant: **FS=61%**

# Triple vitrage Opti<sup>3</sup> E-Green

ULTRA  
PERFORMANT  
FS=61%



Le tout nouveau triple vitrage Opti<sup>3</sup> E-Green offre un **facteur solaire incroyable de 61%** !

Ce vitrage du futur est constitué, d'une part, de trois verres clairs avec sur les faces 3 et 5, la couche à faible émissivité E-Green, et d'autre part, de 2 intercalaires remplis d'Argon à 90% qui permettent d'atteindre une valeur Ug de 0.6 W/m<sup>2</sup>K !


## Tableau des valeurs Ug (selon le choix des intercalaires)

Composition triple vitrage Opti <sup>3</sup>	Valeur Ug (W/m <sup>2</sup> K)
4mm Clair    18 Argon    4mm E-Green #3    18 Argon    4mm E-Green #5	0,6
4mm Clair    18 Argon    4mm E-Green #3    16-15-14-12 Argon    4mm E-Green #5	0,7
4mm Clair    18 Argon    4mm E-Green #3    10-8 Argon    4mm E-Green #5	0,8
4mm Clair    16 Argon    4mm E-Green #3    16-15-14-12 Argon    4mm E-Green #5	0,7
4mm Clair    16 Argon    4mm E-Green #3    10-8 Argon    4mm E-Green #5	0,8
4mm Clair    15 Argon    4mm E-Green #3    15-14-12 Argon    4mm E-Green #5	0,7
4mm Clair    15 Argon    4mm E-Green #3    10-8 Argon    4mm E-Green #5	0,8
4mm Clair    14 Argon    4mm E-Green #3    14-12-10 Argon    4mm E-Green #5	0,8
4mm Clair    14 Argon    4mm E-Green #3    8 Argon    4mm E-Green #5	0,9
4mm Clair    12 Argon    4mm E-Green #3    12 Argon    4mm E-Green #5	0,8
4mm Clair    12 Argon    4mm E-Green #3    10-8 Argon    4mm E-Green #5	0,9
4mm Clair    10 Argon    4mm E-Green #3    10 Argon    4mm E-Green #5	0,9
4mm Clair    10 Argon    4mm E-Green #3    8 Argon    4mm E-Green #5	1,0

## Données photométriques

4/18/4/18/4	TL%	RL%	FS% (EN410)	TE%	RE%	AE%	U (air)	U (argon)
Triple vitrage Opti <sup>3</sup> E-Green	73	17	61	52	25	23	-	0,6W/m <sup>2</sup> K

Votre distributeur agréé



**SPRIMOGLASS**

Z.I. de Damré | Rue de Louveigné, 96 4140 Sprimont | Belgique  
Tél. +32 (0) 4 382 41 50 | Fax: +32 (0) 4 382 41 75-76  
[www.sprimoglass.com](http://www.sprimoglass.com) | [info@sprimoglass.com](mailto:info@sprimoglass.com)

